

インクジェット染料プリント 堅牢度試験 成績証明

有限会社フルカワ



成績証明書

2 葉中 1 葉

19依事墨 第 943号
平成 19年 12月 19日

会社名 有限会社フルカワ 様

住所 130-0011
東京都墨田区石原 2-9-6

依頼品	ニット
依頼事項	染色堅ろう度試験

平成 19年 12月 10日 付けご依頼のありました上記試験の成績は、次頁のとおりです。

平成 19年 12月 19日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長 印



- (注) ・依頼品の品名、定格・仕様等は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・本成績証明書の内容を広告物その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

供試品



試験成績

試験項目		供試品	
紫外線カーボンアーク灯光		4級以上	
洗濯	変退色	4-5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
酸性汗	変退色	5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
7割水性汗	変退色	5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
水	変退色	5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
摩擦	乾燥	5級	
	湿潤	3-4級	

試験方法

紫外線カーボンアーク灯光試験; JIS L 0842:2004

洗濯試験; JIS L 0844:2005 A法-2号

汗試験; JIS L 0848:2004

水試験; JIS L 0846:2004

摩擦試験; JIS L 0849:2004 摩擦試験機Ⅱ形

以上



成績証明書

2 葉中 1 葉

19依事墨 第 944号

平成 19年 12月 19日

会社名 有限会社フルカワ 様

住所 130-0011
東京都墨田区石原 2-9-6

依頼品	ニット
依頼事項	染色堅ろう度試験

平成 19年 12月 10日 付けご依頼のありました上記試験の成績は、次頁のとおりです。

平成 19年 12月 19日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長 印



- (注) ・依頼品の品名、定格・仕様等は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・本成績証明書の内容を広告物その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

供試品



試験成績

試験項目		供試品	
紫外線カーボンアーク灯光		3級	
洗濯	変退色	4-5級	
	汚染	綿	4-5級
		絹	5級
酸性汗	変退色	5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
7割り性汗	変退色	5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
水	変退色	5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
摩擦	乾燥	5級	
	湿潤	3-4級	

試験方法

紫外線カーボンアーク灯光試験；JIS L 0842：2004

洗濯試験；JIS L 0844：2005 A法-2号

汗試験；JIS L 0848：2004

水試験；JIS L 0846：2004

摩擦試験；JIS L 0849：2004 摩擦試験機Ⅱ形

以上



成績証明書

2 葉中 1 葉

19依事墨 第 945号

平成 19年 12月 19日

会社名 有限会社フルカワ 様


住所 130-0011
東京都墨田区石原 2-9-6

依頼品	ニット
依頼事項	染色堅ろう度試験

平成 19年 12月 10日 付けご依頼のありました上記試験の成績は、次頁のとおりです。

平成 19年 12月 19日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長



- (注) ・依頼品の品名、定格・仕様等は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・本成績証明書の内容を広告物その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

供試品



試験成績

試験項目		供試品	
紫外線カーボンアーク灯光		4級	
洗濯	変退色	4-5級	
	汚染	綿	4-5級
		絹	5級
酸性汗	変退色	4-5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
70%酸性汗	変退色	4-5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
水	変退色	4-5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
摩擦	乾燥	4-5級	
	湿潤	3級	

試験方法

紫外線カーボンアーク灯光試験; JIS L 0842:2004

洗濯試験; JIS L 0844:2005 A法-2号

汗試験; JIS L 0848:2004

水試験; JIS L 0846:2004

摩擦試験; JIS L 0849:2004 摩擦試験機Ⅱ形

以上



成績証明書

2 葉中 1 葉

19依事墨 第 946号

平成 19年 12月 19日

会社名 有限会社フルカワ 様

住所 130-0011
東京都墨田区石原 2-9-6

依頼品	ニット
依頼事項	染色堅ろう度試験

平成 19年 12月 10日 付けご依頼のありました上記試験の成績は、次頁のとおりです。

平成 19年 12月 19日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長 印



- (注) ・依頼品の品名、定格・仕様等は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・本成績証明書の内容を広告物その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

供試品



試験成績

試験項目		供試品	
紫外線カーボンアーク灯光		3級	
洗濯	変退色	5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
酸性汗	変退色	4-5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
アルカリ性汗	変退色	4-5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
水	変退色	4-5級	
	汚染	綿	5級
		絹	5級
摩擦	乾燥	4-5級	
	湿潤	3級	

試験方法

紫外線カーボンアーク灯光試験; JIS L 0842:2004

洗濯試験; JIS L 0844:2005 A法-2号

汗試験; JIS L 0848:2004

水試験; JIS L 0846:2004

摩擦試験; JIS L 0849:2004 摩擦試験機II形

以上